


LABORATOIRE AGREE EN QUALITE DE CONTROLEUR TECHNIQUE

PAR LE MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS.



Objet :

**Vérification des caractéristiques de glissance d'un revêtement de sol selon la norme
NF EN 13036-4**



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Il comporte 4 pages incluant 1 annexe.


Les résultats ne sont valables que sur l'échantillon présenté.

1. DEMANDEUR

Société : V33
Date de la commande : 07/07/2010
Date de réception de l'échantillon : 08/07/2010
Numéro de l'échantillon : 007431

2. DESCRIPTION DU REVETEMENT

Produit : PLASTOR PURT-3 satin (FAVCS17)

Identification	Référence interne	Photo
PLASTOR PURT-3 satin (FAVCS17)	007431	

Mode de pose : libre

Nature du support : bois

3. CONDITIONS D'ESSAIS

Température d'essai : ambiante : 23.2 °C revêtement : 23.3 °C
Hygrométrie d'essai : ambiante : 50.7 %

4. REFERENTIELS

Les essais sont réalisés suivant la norme NF EN 13036-4 : Méthode de mesurage de l'adhérence d'une surface - Essai au pendule

L'appareil utilisé est le pendule STANLEY R.R.L. (Road Research Laboratory).

Dureté du patin : 55±3 shore A.

Les exigences prises en compte pour le type de produit testé sont stipulées dans la norme NF EN 14 904 : 2006: Sols multisports intérieurs.

Exigences spécifiées dans la norme EN 14904 : **80 ≤ résultat de glissance ≤ 110.**

Le critère de sécurité de glissance n'est qu'une partie de la norme.

5. RESULTATS D'ESSAIS

PLASTOR PURT-3 satin (FAVCS17) (007431)

Moyenne pour chaque essai (avant correction):

n°1 = 98.0

n°2 = 96.6

n°3 = 98.0

RESULTAT

98

Précision de la mesure : ± 4 unités.


NB : la feuille des mesures est jointe en annexe

Le Mans, le 30 juillet 2010



Pascal Haxaire

Directeur Technique Sols Synthétiques



Xavier Hérouin

Responsable Dép.Laboratoire

LABOSPORT

Technoparc Circuit des 24 Heures du Mans
Chemin aux Boeufs - 72100 LE MANS
Tél. 02 43 47 08 40 - Fax 02 43 47 08 28

Annexe

LABOSPORT	FEUILLE DE MESURE DE GLISSANCE		FM 02	
	Date de mise en application	Indice	Page	
	19.03.2009	F	1/1	

FM 02iF	FEUILLE DE MESURE DE GLISSANCE EN LABORATOIRE	PAGE 1/1
---------	--	----------

DATE D'EDITION			
DATE DE DEBUT DU CONDITIONNEMENT		08/07/2010	

OPERATEUR			
OPERATEUR	FP	CONDITIONS DU LABO:	50.7% HR
DATE ESSAIS	28/07/2010		23.2°C Air
HEURE ESSAIS	15h10	CONDITIONS PRODUIT:	/ Eau
TYPE REVETEMENT	PARQUET		23.3°C Surface
NOM DU PRODUIT	10-1180 PLASTOR PURT-3 satin (FAVCS17)	Type de gomme du patin	CEN
N° ECHANTILLON	007431	Longueur de glissement	126 ± 1 mm

METHODE D'ESSAI			
Méthodes d'essais	NF P90-106	EN 13036-4	<input checked="" type="checkbox"/>
Référentiels	ITTF	NF 192	EN 14 904
	NF P90 203	NF P 90 110	IAAF
		EN 14 877	EN 15330-1 (Tennis)

Les essais sont réalisés conformément au mode opératoire **M0-02** à l'aide du pendule **A02-00-00**

Glissance à sec Glissance en humide

CORRECTIONS AVANT LA MESURE								
ZERO	Lâcher N°			Moyennes des lâchers	EAU	Corrections en fonction de la température de l'eau		
	1	2	3			0 °C	15 °C	-1
Avant essai	0	0	0	0	2 ° C	-6	20 ° C	0
Après essai	0	0	0	0	5 ° C	-5	25 ° C	1
MOYENNE DES MOYENNES				0	8 ° C	-4	30 ° C	2
					10 ° C	-3	40 ° C	3
					13 ° C	-2		

ESSAI									
LACHERS									Moyenne (X)
	1	2	3	4	5	6	7	8	
ESSAIS									
1	88	81	80	87	95	98	98	98	98
2	97	97	96	97	96				96.6
3	97	98	98	99	98				98
MOYENNE DES MOYENNES \bar{x}									97.5
BILAN DES CORRECTIONS									EAU /
									ZERO (MOY DES MOY*) 0
									ETALONNAGE +0.6
GLISSANCE CORRIGEE									98

INCERTITUDE DE LA MESURE = 4 UNITES

CONFORMITE DE L'ECHANTILLON	
A REMPLIR SEULEMENT PAR LE RESPONSABLE DU DEPARTEMENT CONCERNE	
CONFORME	<input checked="" type="checkbox"/>
NON-CONFORME	<input type="checkbox"/>

COMMENTAIRES ET REMARQUES
Dans le cas où les 5 premières valeurs différent de plus de 3 unités, ne sont pris en compte que les 3 derniers